

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

# ELASTISCHER WEISSER MONTAGEKLEBER HIGH TACK 290 ml

Moderner Einkomponentenkleber auf Basis von MS-Polymer mit sofortiger Fixierung und extrem hoher Anfangshaftung von bis zu 500 kg/m<sup>2</sup>. Speziell zum Kleben entwickelt, ohne dass die Fugen fixiert werden müssen (hält sofort). Durch die Vulkanisierung der Luftfeuchtigkeit härtet es aus und es entsteht eine hochfeste, elastische Verbindung.

**ANWENDUNG:**

- Kleben von wasserdichten Konstruktionsverbindungen in Bau- und Maschinenbauindustrie
- Kleben im Innen- und Außenbereich von Gebäuden
- Kleben von Konstruktionsteilen von Autos, Bussen, Wohnwagen, Personenwagen, Kleben von Karosserieteilen - Metall auf Metall (dämpft Vibrationen)
- Kleben von Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Blei, Glas, PS, PUR, PVC und einigen Arten von Kunststoffen, Beton, Keramikfliesen, Emaille, Spiegeln, Holz, Ziegeln, Gipskarton usw.
- Kleben von Treppen, Fensterbänken, Sockelleisten, Verkleidungselementen usw.



**MERKMALE:**

- Soforthaftung bis zu 500 kg/m<sup>2</sup>
- hohe Endfestigkeit 22 kg/cm<sup>2</sup> (220 000 kg/m<sup>2</sup>)
- hochmodulig
- schnell aushärtend, geruchlos
- hohe Haftung zum Untergrund – auch auf matten, nassen Untergründen
- dauerhaft flexibel, beständig gegen Feuchtigkeit und Wasser (wasserdichte Verbindung), gegen Witterungseinflüsse
- frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Phthalaten und Silikonen
- nach Aushärtung mit geeigneten Dispersionsfarben überstreichbar (ausgenommen Alkydharze)
- verklebte Gegenstände müssen nicht fixiert werden, die Verbindungen „halten“ ohne den Einsatz von Klammern und Stützen

Technische Parameter	
Zusammenfassung	Einkomponentenkleber auf MS-Polymer-Basis
Farbigkeit	Weiss
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Aushärtung	24 Stunden ~ 2 – 3 mm (bei +23 °C / 50 % RLF)
Wärmebeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Härte nach Shore	55 ± 3
Dilatationskapazität	± 25 %
Bildung der Deckschicht	~ 10 – 15 min. (bei + 23 °C / 50 % RLF)
Modul 100%	ca. 1,39 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Zugfestigkeit	2,20 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Lagerfähigkeit	18 Monate (bei +5 °C bis +25 °C)
Kartuschenvolumen	290 ml
Gewicht	0,347 kg/Stck

# SCH-MAMUT GLUE GOLD



INDEX ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT		
MASS – HALBPROD.			STN	SORT-Nr.
HILFSEINR.			ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.	BEM. POS-Nr.
ÜBERPRÜFT			TECHNOL.	ALTE ZEICHN. ZEICHN-Nr.
BEZEICHNUNG			SCH-MAMUT GLUE GOLD	
Elastischer weißer Montagekleber HIGH TACK 290 ml			Anzahl der Blätter	Blatt 

Erstellt: 01.05.2026 19:14:48

Technische Änderungen vorbehalten