1 2 3 4 5 6 7 8

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml

PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®

ANWENDUNG:

 zur Korrektion kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®

WICHTIG:

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

MERKMALE:

- hochwertiger Akrylatlack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest

ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:



Vorbereitung:

1 – 2 Minuten kräftig schütteln!



Arbeitsende:

Ventil leersprühen



Spritzgänge:

2 – 3 Spritzgänge, Trockenschichtdicke 40 – 50 μm



Trockenzeiten:

montagefähig nach 12 Stunden



Ablüftzeit:

3-5 min



Sicherheit:

Sicherheitshinweise

Technische Parameter				
Volumen	400 ml			
☐ Verpackung	6 Stck / 1 392 Stck			

SCH-POKS





Anthrazit - RAL 7016

NDEX ANDERUNG ANDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG	Sca	an code for D model
MAT-ZEICHEN		ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS	
MASS - HALBPROD.					
HILFSEINR.			STN SORT-		
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			BEM.	POS-Nr.	
ÜBERPRÜFT					
TECHNOL.	TECHNOL.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-N	r.
Ausbesserungsspray 400 ml			Anzahl der Blätter	SCH-POKS	Blatt A

Erstellt: 03.12.2025 13:45:56

Technische Änderungen vorbehalten

1 2 3 4 5 6 7 8								
	1	2	3	4	5	6	7	8