

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml

SCH-POKS

PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®

ANWENDUNG:

- zur Korrektur kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®

WICHTIG:

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

MERKMALE:

- hochwertiger Akryllack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest

ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:



Vorbereitung:
1 – 2 Minuten kräftig schütteln!



Arbeitsende:
Ventil leersprühen



Spritzgänge:
2 – 3 Spritzgänge,
Trockenschichtdicke 40 – 50 µm



Trockenzeiten:
montagefähig nach 12 Stunden



Ablüßzeit:
3 – 5 min



Sicherheit:
Sicherheitshinweise



OFFEN

AN Anthrazit – RAL 7016

INDEX ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
MASS – HALBPROD.				BEM.	POS-Nr.			
HILFSEINR.				ALTE ZEICHN.		ZEICHN-Nr.		
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.				BEZEICHNUNG		Anzahl der Blätter		
ÜBERPRÜFT				Ausbesserungsspray 400 ml		SCH-POKS Blatt		
TECHNOL.								

Erstellt: 04.06.2026 06:47:43

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Parameter	
Volumen	400 ml
Verpackung	6 Stck / 1 392 Stck