

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml

SCH-POKS

PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®

ANWENDUNG:

- zur Korrektur kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®


WICHTIG:

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

MERKMALE:


- hochwertiger Akryllack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest


ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:


 **Vorbereitung:**
1 – 2 Minuten kräftig schütteln!

 **Arbeitsende:**
Ventil leersprühen

 **Spritzgänge:**
2 – 3 Spritzgänge,
Trockenschichtdicke 40 – 50 µm

 **Trockenzeiten:**
montagefähig nach 12 Stunden

 **Ablüßzeit:**
3 – 5 min

 **Sicherheit:**
Sicherheitshinweise




OC Oxidrot – RAL 3009

INDEX ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model 
MAT-ZEICHEN MASS – HALBPROD.			STN	SORT-Nr.
HILFSEINR.			BEM.	POS-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
ÜBERPRÜFT			BEZEICHNUNG	
TECHNOL.			Ausbesserungsspray 400 ml	
BEZEICHNUNG			Anzahl der Blätter	SCH-POKS Blatt 

Erstellt: 22.04.2026 16:25:45

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Parameter	
Volumen	400 ml
 Verpackung	6 Stck / 1 392 Stck