

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

# AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®

**ANWENDUNG:**

- zur Korrektur kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®

**WICHTIG:**

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

**MERKMALE:**

- hochwertiger Akryllack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest

**ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:**



**Vorbereitung:**  
1 – 2 Minuten kräftig schütteln!



**Arbeitsende:**  
Ventil leersprühen



**Spritzgänge:**  
2 – 3 Spritzgänge,  
Trockenschichtdicke 40 – 50 µm



**Trockenzeiten:**  
montagefähig nach 12 Stunden



**Ablüftzeit:**  
3 – 5 min



**Sicherheit:**  
Sicherheitshinweise



**OC** Oxidrot – RAL 3009

INDEX	ANDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT		
MAT-ZEICHEN	ABFALLKLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS		
MASS – HALBPROD.		STN	SORT-Nr.		
HILFSEINR.		BEM.	POS-Nr.		
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.		
ÜBERPRÜFT	TECHNOL.				
BEZEICHNUNG	Ausbesserungsspray 400 ml		SCH-POKS		
	Anzahl der Blätter		Blatt		

Erstellt: 06.06.2026 23:31:40

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Parameter	
Volumen	400 ml
Verpackung	6 Stck / 1 392 Stck