1 2 3 4 5 6 7 8

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml

PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®

ANWENDUNG:

 zur Korrektion kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®

WICHTIG:

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

MERKMALE:

- hochwertiger Akrylatlack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest

ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:



Vorbereitung:

1 – 2 Minuten kräftig schütteln!



Arbeitsende:

Ventil leersprühen



Spritzgänge:

2 – 3 Spritzgänge, Trockenschichtdicke 40 – 50 μm



Trockenzeiten:

montagefähig nach 12 Stunden



Ablüftzeit:

3-5 min



Sicherheit:

Sicherheitshinweise

| Technische Parameter | | | | |
|----------------------|---------------------|--|--|--|
| Volumen | 400 ml | | | |
| ☐ Verpackung | 6 Stck / 1 392 Stck | | | |

SCH-POKS



PS

Staubgrau - RAL 7037

| ÄNDERUNG | THE CO | DAU | UNTERSCHRIFT | | KJG QUALITY ® | | Scan code for 3D model | |
|--|----------|-----|-------------------|-------------|---------------|--------|------------------------|--|
| MAT-ZEICHEN | | | ABFALL KLASSE | GEWICHT kg | | AUSMA | ASS | |
| MASS - HALBPROD. | | | | | | | | |
| HILFSEINR. | | | | STN | | SORT-I | Nr. | |
| ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M. | | | | BEM. | | POS-N | r. | |
| ÜBERPRÜFT | | | | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | ALTE ZEICHN | | ZEICHI | N-Nr. | |
| BEZEICHNUNG Ausbesserungsspray 400 ml | | | Anzahl der Blätte | SCH- | POKS | Blatt | Å | |

Erstellt: 03.12.2025 19:34:06

Technische Änderungen vorbehalten

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|