

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml**PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®****ANWENDUNG:**

- zur Korrektion kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®

WICHTIG:

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

MERKMALE:

- hochwertiger Akrylatlack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest

ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:

Vorbereitung:
1 – 2 Minuten kräftig schütteln!



Arbeitsende:
Ventil leersprühen



Spritzgänge:
2 – 3 Spritzgänge,
Trockenschichtdicke 40 – 50 µm



Trockenzeiten:
montagefähig nach 12 Stunden



Abluftzeit:
3 – 5 min



Sicherheit:
Sicherheitshinweise

Technische Parameter	
Volumen	400 ml
Verpackung	6 Stck / 1392 Stck

SCH-POKS

TZ Resedagrün – RAL 6011

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG	Scan code for 3D model
MAT-ZEICHEN	ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS		
MASS – HALBPROM.					
HILFSNR.		STN	SORT-Nr.		
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		BEM.	POS-Nr.		
ÜBERPRÜFT					
TECHNOL.	TECHNOL.	ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.		
BEZEICHNUNG	Ausbesserungsspray 400 ml		Anzahl der Blätter	SCH-POKS	Blatt

Erstellt: 19.01.2026 21:54:51

Technische Änderungen vorbehalten