

MŰSZAKI LAP

ENKE ENKOPUR PFLEXFLIESS 3 m

Az **Enkopur** egykomponensű, bevált PUR prepolimereken alapuló, az időjárás viszontagságainak ellenálló poliuretán réteg. A kémiai összetétel alapja a folyékony poliuretán gyanta.

Az **Enkopur** SOHA NEM SZABAD vízzel hígítani!!!

A poliészter gyékénybetétből (Polyflexvlies – szintén kapható) álló folyékony Enkopur fólia a felhordás után elasztikus gumyszerű membráná alakul. Ez a „réteg” időjárásálló.

Az **Enkopur** hézagmentes vízszigetelő réteggént használjuk. Problémás helyek és tető-beszivárgások minden típusát lezárja.

Egyrészt a **FELÜLETEK HOSSZÚ TÁVÚ VÉDELME**T biztosítja a nedvesség ellen, másrészt tökéletes páraáteresztő képességű bevonatot hoz létre (nem tartja meg a nedvességet a belsejében!!! – az építési aljzatok idővel természetes módon kiszáradhatnak).

Az **Enkopur** egy varratmentes, nagy rugalmasságú, páraáteresztő és időjárásálló tömítési rendszer, amely az Enke-Poliflexvlies poliészter gyékénnyel együtt régóta bevált rendszer a tetők, csatlakozások és beszivárgások tömítésére. Nemcsak régi, az időjárás viszontagságainak kitett aszfaltzott tetőfelületekhez, hanem fólia- és fémtetőkhöz is alkalmas, különösen olyan területeken is, ahol tartósan állóvíz állhat pl. tető-ereszcsatornában vagy vízcsere zónákban.

Az **Enke-Polyflexvlies** poliészter gyékény egy 110 g/m² súlyú, fehér színű, termikusan kötött gyékény. Kiváló nedvszívó képességgel és egyenetlen aljzathoz való alkalmazkodó képességgel rendelkezik.

Az Enke-Polyflexvlies gyékényt az Enke vízszigetelő rendszerekben az Enkryl, Enkopur, Enkepren folyékony fóliákkal együtt használják bélésként, amely javítja a rendszerek mechanikai tulajdonságait.

HASZNÁLAT:



Műszaki paraméterek – Enkopur	
Összetétel	poliuretán gyanta
Szín	szürke
Munkahőmérséklet	+5 °C-tól akár +30 °C-ig
Megkötés	3-4 nap legalább 10 °C hőmérséklet mellett
Fogyasztás	legalább 3 kg/m ²
Tömeg	4 kg

Műszaki paraméterek – Polyflexvlies	
Összetétel	Poliészter – tűvel lyuggatott
Szín	fehér
Négyzetmétersúly	110 g/m ²
Hosszanti húzószilárdság	> 25 daN/ 10 cm
Keresztirányú húzószilárdság	> 26 daN/ 10 cm
Méretek	30 cm x 3 m

SCH-ENKE ENKO.PF



Enkopur : Poliuretán gyanta – Szürke
Polyflexvlies: Poliészter – Fehér

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY ®	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA			TECHNOLÓGUS		
NÉV	Enke Enkopur Pflexfliess 3 m		Lapok száma	SCH-ENKE ENKO.PF Lap	

Létrehozva: 08.06.2026 15:46:48

Műszaki változások fenntartva