

MŰSZAKI LAP

ENKE KÉTKOMPONENSŰ ALAPOZÓ

SCH-ENKE GR.2K A 7,5

Az Enke Betoncoat – Grundierung 2K egy oldószermentes, reaktív, kétkomponensű, epoxi bázisú alapozó, amely védőréteggént oldószerek és lúgok ellen is használható.

Híg, reaktív, gyenge szagú, kiváló felület nedvesítő képességgel és penetrációval rendelkező alapozó, amely kiváló pórustöltő képességgel is rendelkezik minden szokásos ásványi alapú építőipari aljzatban.

Az alapozó szükség esetén könnyen csiszolható. Repedések és lyukak felületi kitöltésére lehetséges a Grundierung 2K-ból és a megfelelő szemcseméretű száraz kvarchomokból javítóhabarcsot készíteni. A legtöbb egyenetlenséghez elegendő a 0,1 – 0,3 mm-es szemcseméret.

A Grundierung 2K szigetelőanyagokon az Enkolite ragasztóval összekapcsolva és bélelve oldószerekkel szembeni ellenállást mutat.

A nem lúgstabil tömítőanyagoknál a Grundierung 2K védelmet nyújt a lúgokkal szemben. Lúgokkal vagy oldószerekkel szembeni védelemként történő használat esetén a Grundierung 2K-t homokozással kell kezelni. E célra a 0,7 – 1,2 mm-es szemcseméret felel meg.

HASZNÁLAT:



Műszaki paraméterek

Az A + B komponensek szállítási formája	mindkettő hígban
Keverési arány	7,5 hm T komp. A + 3,0 hm T komp. B
Az A + B komponensek kis tartálya	mindkettő hígban
Keverési arány	2,0 hm T komp. A + 0,8 hm T komp. B
Viszkózitás (A+B)	kb. 500 mPa s [20 °C]
Sűrűség (A+B)	kb. 1,1 g/cm³ [20 °C]
A feldolgozás ideje	kb. 20 perc [20 °C]
Felhordás	hengerral vagy gumispatulával
Fogyasztás	300 – 400 g/m² (a padló jellegétől függően)
Az „A” komponens	7,5 kg
Az „B” komponens	3,0 kg

INDEX	VÁLTOZÁS	DATE	ALÁÍRÁS		
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA					
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS		KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
NÉV	Enke kétkomponensű alapozó		Lapok száma	SCH-ENKE GR.2K A 7,5	Lap

Létrehozva: 04.06.2026 05:50:44

Műszaki változások fenntartva