


MŰSZAKI LAP

FORRASZTÓÓN RÚD

SCH-LC



■ Ón – Ötvözet

Műszaki paraméterek

Műszaki paraméterek	
Méret	9x9x9x400 mm
Használat	réz és horganyzott ereszcatornák, valamint tetőburkolatok kézi forrasztása
Óntartalom	33%
Ötvözet	Sn33Pb67
Tömeg	200 g/db

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®		Scan code for 3D model	QR
ANYAGMÁRKA		H.O.		TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM		
SEGÉDBERENDEZÉS				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM		
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM		
KIPRÓBÁLTA				NÉV	SCH-LC		
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			Lapok száma	Lap		
Forrasztóón rúd				SCH-LC			


Létrehozva: 19.04.2026 20:22:57

Műszaki változások fenntartva

MŰSZAKI LAP

FORRASZTÓÓN RÚD

SCH-LC



■ Őn – Ötvözet

Műszaki paraméterek

Méretek	9x9x9x400 mm
Használat	réz és horganyzott ereszcatornák, valamint tetőburkolatok kézi forrasztása
Óntartalom	40%
Ötvözet	Sn40Pb60
Tömeg	200 g/db

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA						
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS					
NÉV	Forrasztóón rúd			Lapok száma	SCH-LC	Lap


Létrehozva: 19.04.2026 20:22:57

Műszaki változások fenntartva

MŰSZAKI LAP

FORRASZTÓÓN RÚD

SCH-LC



■ Őn – Ötvözet

Műszaki paraméterek

Méret	9x9x9x400 mm
Használat	réz és horganyzott ereszcatornák, valamint tetőburkolatok kézi forrasztása
Óntartalom	60%
Ötvözet	Sn60Pb40
Tömeg	200 g/db

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKA		H.O.		TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK					STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM
SEGÉDBERENDEZÉS					MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.						
KIPRÓBÁLTA						
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
NÉV	Forrasztóón rúd			Lapok száma	SCH-LC	Lap

Létrehozva: 19.04.2026 20:22:57

Műszaki változások fenntartva