

MŰSZAKI LAP

# SIKA RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ TÖMÍTŐ - TRANSPARENS

A Sikaflex®-112 Crystal Clear egy 1-komponensű, többcélú transzparens tömítő- és ragasztóanyag, kiváló kezdeti tapadással, amely alkalmas a legtöbb építőanyag tömítésére és ragasztására. Alkalmas bel- és kültéri használatra, fedett és ragasztott kötésekhöz. Belső és külső használatra egyaránt alkalmas.

**HASZNÁLAT:**

- építőelemek és anyagok nagy részének, például beton, téglá, a legtöbb kő, kerámia, fa, fémek, üveg, PVC ragasztására tervezett ragasztó
- tömítőanyagként ragasztott elemek tömítésére

**TULAJDONSÁGOK:**

- 100 %-ban transzparens
- beltéri és kültéri használatra szánva
- jó alkalmazási tulajdonságok
- jó kezdeti tapadás
- nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- erős és rugalmas kötés
- CE jelöléssel ellátott ragasztó – tömítőanyag

Műszaki paraméterek

Összetétel	Szilánnal módosított polimer
Szín	transzparens
Shorea szerinti keménység	~ 48 (28 nap után)
Szakítószilárdság	~ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Szakadásállóság	± 25 %
Hőállóság	-40 °C až +70 °C max.
A környező levegő hőmérséklete	+5 °C až +40 °C max.
Az aljzat hőmérséklete	+5 °C-tól akár +40 °C-ig, parc. 3 °C harmatpont feletti hőmérséklet
Keményedési sebesség	~ 3,0 mm/24 óra (23 °C/50 % r.v.v.)
Bőrképződési idő	~ 10 parc. (23 °C/50 % r.v.v.)
Tárolhatóság	12 hónapig szárazon, +5 °C-tól akár +25 °C-ig
A patron térfogata	290 ml
Tömeg	0,372 g/db

## SCH-SIKAFLEX CC



INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	<b>KJG</b> QUALITY ©	
ANYAGMÁRKA	H.O.		TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA	TECHNOLÓGUS				
NÉV	Sika ragasztó és tömítő tömítő - transzparens		Lapok száma	SCH-SIKAFLEX CC Lap	

Létrehozva: 06.06.2026 17:40:17

Műszaki változások fenntartva