

## MŰSZAKI LAP

# SIKA RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ TÖMÍTŐ - TRANSPARENS

A Sikaflex®-112 Crystal Clear egy 1-komponensű, többcélú transzparens tömítő- és ragasztóanyag, kiváló kezdeti tapadással, amely alkalmas a legtöbb építőanyag tömítésére és ragasztására. Alkalmas bel- és kültéri használatra, fedett és ragasztott kötésekhöz. Belső és külső használatra egyaránt alkalmas.

### HASZNÁLAT:

- építőelemek és anyagok nagy részének, például beton, téglá, a legtöbb kő, kerámia, fa, fémek, üveg, PVC ragasztására tervezett ragasztó
- tömítőanyagként ragasztott elemek tömítésére

### TULAJDONSÁGOK:

- 100 %-ban transzparens
- beltéri és kültéri használatra szánva
- jó alkalmazási tulajdonságok
- jó kezdeti tapadás
- nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- erős és rugalmas kötés
- CE jelöléssel ellátott ragasztó – tömítőanyag

#### Műszaki paraméterek

Összetétel	Szilánnal módosított polimer
Szín	transzparens
Shorea szerinti keménység	~ 48 (28 nap után)
Szakítószilárdság	~ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Szakadásállóság	± 25 %
Hőállóság	-40 °C až +70 °C max.
A környező levegő hőmérséklete	+5 °C až +40 °C max.
Az aljzat hőmérséklete	+5 °C-tól akár +40 °C-ig, parc. 3 °C harmatpont feletti hőmérséklet
Keményedési sebesség	~ 3,0 mm/24 óra (23 °C/50 % r.v.v.)
Bőrképződési idő	~ 10 parc. (23 °C/50 % r.v.v.)
Tárolhatóság	12 hónapig szárazon, +5 °C-tól akár +25 °C-ig
A patron térfogata	290 ml
Tömeg	0,372 g/db

## SCH-SIKAFLEX CC



INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA			TECHNOLÓGUS		
NÉV	Sika ragasztó és tömítő tömítő - transzparens		Lapok száma	SCH-SIKAFLEX CC Lap	

Létrehozva: 21.04.2026 02:29:41

Műszaki változások fenntartva