

MŰSZAKI LAP

BITUMENES ALSÓ CSÍK ÁSVÁNYI SZÓRÓANYAG

Alkalmazási terület a lapos tetők többrétegű vízszigetelő rendszerének alsó rétegéhez.

Elasztomerrel (SBS) módosított bitumenes hegeszthető lemez.

1 db tekercs = 10 m²

BAU S-PYE PV 200 S4 M



Műszaki paraméterek

Megmunkálás	hegesztéssel
Felső réteg	finom szóróanyag
Alsó réteg	elégethető fólia
Hordozóbetét típusa	poliészterfátyol 250 g/m ²
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	≤ -25 °C
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	≥ +100 °C

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET			
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK							
SEGÉDBERENDEZÉS			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM			
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM			
KIPRÓBÁLTA							
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS		KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM			
NÉV	Bitumenes alsó csík ásványi szóróanyag		Lapok száma	BAU S-PYE PV 200 S4 M Lap			

Létrehozva: 03.06.2026 20:41:35

Műszaki változások fenntartva