

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# NOVAPUR ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА 750 мл SCH-NOVAPUR 750ML МАЛОРАСТЯЖИМАЯ

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

- для профессионалов
- строительные и конструктивные соединения
- соединение строительных деталей и материалов
- тепло и звукоизоляция

**ФУНКЦИИ:**

- отличная адгезия к различным основаниям
- очень хорошие теплоизоляционные свойства
- устойчив к воде, насекомым и старению
- термостойкость от -40°C до 90°C, кратковременно до 130°C
- не устойчив к прямому УФ-излучению



Технические характеристики	
Состав	безсиликоновый герметик для швов на основе синтетического каучука
Цвет	светло-желтый
Время липкости	≤ 10 мин.
Возможность резки	≤ 40 мин. (23 °C)
Полное затвердевание	24 часа.
Стабильность размеров	≤ 5%
Класс воспламеняемости	B3/F
Температура нанесения	от +5 °C до +30 °C
Температурная стойкость	от -60 °C до +100 °C
Срок хранения	12 месяцев (при температуре от +5 °C до +30 °C)
Объем	750 мл
Вес	0,920 кг/шт.

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	
			ВЕС кг	ШКАЛА
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		STN		НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ		
ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ Novapur пистолетная пена 750 мл малорастяжимая		SCH-NOVAPUR 750ML Количество листов		Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 22.04.2026 13:37:01