


TEHNIČNI LIST

STREŠNA PARAPROPUSTNA FOLIJA 140 g Z SAMOLEPILNIM TRAKOM

SD-EUV FOLIA 140GLP



Polipropilen – laminat

Tehnični parametri	
Dimenzije zvitka	1,5 m x 50 bm = 75 m ²
Površinska teža	cca 140 g/m ²
Odziv na ogenj	E
Karakteristike prenosa vodne pare	Sd = 0,02 m (+/-0,019 m)
Odpornost na UV sevanje	4 mesece *
Teža	10,725 kg

* UV stabilizacija celo do 4 mesecev glede na umetno staranje, ki se izvaja v laboratoriju in se nanaša na pogoje povprečne izpostavljenosti soncu za podnebje v srednji Evropi

INDEKS		DATUM		PODPIS			
SPREMEMBA							
OZN. MAT.		R.O.		MASA kg		MER.	
DIM.-POLIZD.							
POM. OPR.				STN		RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.		ŠT.POZICIJE	
PREIZK.							
TEHNOL.		TEHNOL.		STARA SK.		ŠT.SK.	
NAZIV	Strešna parapropustna folija 140 g z samolepilnim trakom			SD-EUV FOLIA 140GLP		Št. strani	Str.

Kreirano: 03.06.2026 21:16:36

Tehnične spremembe pridržane