

TEHNIČKI LIST


SPECIALNI KLEPARSKI SILIKON

390 SPENGLER je brezsilikonska povezovalna tesnilna masa na osnovi sintetičnega kavčuka. Vsestranska in združljiva tudi z bakrom in bitumnom. Spengler se oprime večine površin, tudi na vlažnih in malo mastnih površinah. Ima zelo dobro odpornost na plesen. 390 SPENGLER je idealen za strešne in stenske površine. Oprime se skoraj vsake površine tudi brez osnovnega premaza (primerja), kot npr. steklo, les, beton, kovina in večina plastike.

OMEJENOST:

Lahko ga prebarvate s standardnimi barvami in laki. Sušenje premazov na osnovi topil je lahko počasnejše. Potrebno je predhodno preskušanje.

UPORABA:



Tehnični parametri

Sestava	brezsilikonska povezovalna tesnilna masa na osnovi sintetičnega kavčuka
Barvnost	transparent
Temperatura uporabe	+5 °C do +35 °C
Strjevanje	24 hod. – 1 mm (pri +23 °C / 50 % RLF)
Toplotna odpornost	-25 °C do +100 °C
Trdota po Shoru	25 ± 5
Volumensko krčenje (izguba)	cca 20 %
Skupna dovoljena deformacija	max. 25 %
Ustvarjanje površinske plasti	cca 15 – 20 min. (pri + 23 °C / 50 % RLF)
Modul 100%	cca 0,5 N/mm ²
Skladiščenje	24 mesecev v hladnejših in suhih prostorih
Volumen kartuše	310 ml
Masa	0,347 kg/kos

SCH-SPENGLER 390



INDEKS					
SPREMEMBA	DATUM	PODPIS			
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.
DIM.-POLIZD.					
POM. OPR.				STN	RAZVRS.ŠT.
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.	ŠT.POZICIJE
PREIZK.					
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.	ŠT.SK.
NAZIV	Specialni kleparski silikon			Št. strani	SCH-SPENGLER 390 Str.

Kreirano: 21.04.2026 16:05:50

Tehnične spremembe pridržane