

TEHNIČNI LIST

HIGH TACK 290 ml BELO LEPILO

Sodobno enokomponentno lepilo na osnovi MS polimera s takojšnjo fiksacijo in izjemno visokim začetnim oprijemom do 500 kg/m². Posebej zasnovano za lepljenje brez potrebe fiksiranja spojev (prime takoj). Strjuje z vulkanizacijo zračne vlage, ustvari visoko trden, elastičen spoj.

UPORABA:

- lepljenje konstrukcijskih vodotesnih spojev v gradbeni in strojni industriji
- lepljenje v notranjih iz zunanjih prostorih
- lepljenje konstrukcijskih delov avtomobilov, avtobusov, avtodomov, osebnih vagonov, lepljenje delov karoserij – kovina na kovino (absorbira vibracije)
- lepljenje antikorozijskega jekla, aluminija, bakra, svinca, stekla, PS, PUR, PVC in nekaterih vrst plastike, betona, keramičnih ploščic, emajla, ogledal, lesa, opeke, mavčnih plošč in podobno
- lepljenje stopnic, okenskih polic, talnih letev, elementov za obloge in podobno

LASTNOSTI:

- takojšen oprijem do 500 kg/m²
- visoka končna trdnost 22 kg/cm² (220 000 kg/m²)
- visoko modulno
- hitro strjevanje, brez vonja
- visoka oprijemljivost na podlago – tudi na mat vlažne podlage
- trajno elastično, odporno na vlago in vodo (vodotesni spoji), vremenske vplive
- brez vsebnosti izokianatov, topil, ftalatov in silikona
- po strjevanju se lahko barva z ustreznimi disperzijskimi barvami (razen alkidnih smol)
- lepljenih predmetov ni treba pritrdjevati, spoji „držijo“ brez uporabe sponk in podpore

Tehnični parametri

Sestava	enokomponentno lepilo na osnovi MS polimera
Barvnost	bela
Temperatura uporabe	+5 °C do +40 °C
Strjevanje	24 hod. ~ 2 – 3 mm (pri +23 °C / 50 % RLF)
Toplotna odpornost	-40 °C do +90 °C
Trdota po Shoru	55 ± 3
Sposobnost širjenja	± 25 %
Ustvarjanje površinske plasti	~ 10 – 15 min. (pri + 23 °C / 50 % RLF)
Modul 100%	cca 1,39 MPa (N/mm ²)
Natezna trdnost	2,20 MPa (N/mm ²)
Skladiščenje	18 mesecev (pri +5 °C do +25 °C)
Volumen kartuše	290 ml
Masa	0,347 kg/kos

SCH-MAMUT GLUE GOLD



INDEKS		DATUM	PODPIS	KJG QUALITY ©
SPREMEMBA				
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.
DIM.-POLIZD.				
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE
PREIZK.				
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.
NAZIV	HIGH TACK 290 ml belo lepilo		SCH-MAMUT GLUE GOLD Št. strani Str.	

Kreirano: 23.04.2026 07:20:22

Tehnične spremembe pridržane