

TEHNIČNI LIST

NOVAPUR PIŠTOLNA PENA 750 ml NIZKOEKSPANZIJSKA

UPORABA:

- za profesionalno uporabo
- gradbene in konstrukcijske reže
- povezava gradbenih delov in materialov
- toplotna in zvočna izolacija

LASTNOSTI:



- odličen oprijem na različne podlage
- izjemno dobre toplotnoizolacijske lastnosti
- odporna na vodo, mrčes in staranje
- toplotna odpornost od -40 °C do +90 °C, kratkoročna do +130 °C
- ni odporna na neposredno UV-sevanje

SCH-NOVAPUR 750ML



Tehnični parametri

Sestava	brezsilikonska tesnilna masa na osnovi sintetičnega kavčuka
Barvnost	svetlo rumena
Čas lepljivosti	≤ 10 min.
Možnost rezanja	≤ 40 min. (23 °C)
Popolno strjevanje	24 hod.
Dimenzijska stabilnost	≤ 5%
Razred gorljivosti	B3/F
Temperatura uporabe	+5 °C do +30 °C
Temperaturna odpornost	-60 °C do +100 °C
Skladiščenje	12 mesecev (pri +5 °C do +30 °C)
Vsebina	750 ml
Masa	0,920 kg/kos

INDEKS SPREMEMBA	DATUM	PODPIS		
OZN. MAT.	R.O.	MASA kg		
DIAM.-POLIZD.				
POM. OPR.		STN	RAZVRS.ŠT.	
SEST. Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE	
PREIZK.				
TEHNOL.	TEHNOL.	STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV	Novapur pištolna pena 750 ml nizkoekspanzijska		Št. strani	SCH-NOVAPUR 750ML Str. 

Kreirano: 22.04.2026 13:37:54

Tehnične spremembe pridržane