

TEHNIČKI LIST

SIKA LEPILO IN PROZORNA TESNILNA MASA SCH-SIKAFLEX CC

Sika lex®-112 Crystal Clear je 1-komponentna, večnamenska prozorna tesnilna masa in lepilo z dobrim začetnim oprijemom, primerna za zatesnitev in lepljenje večine gradbenih materialov. Primerno za notranje prostore, za zunanje prostore primerno za pokrite, lepljene spoje. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo.

UPORABA:

- lepilo za lepljenje večine gradbenih elementov in materialov, kot so beton, opeka, večina, kamna, keramiko, les, kovine, steklo, PVC
- kot tesnilna masa za zatesnitev okoli lepljenih elementov

LASTNOSTI:

- 100 % prozorna
- za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih
- dobre lastnosti uporabe
- dober začetni oprijem
- izredno majhne emisije
- močan in elastičen spoj
- lepilo – tesnilna masa s CE oznako

Tehnični parametri

Sestava	Silan-modificiran polimer
Barvnost	prozorna
Trdota po Shoru	~ 48 (po 28 dneh)
Natezna trdnost	~ 2,5 N/mm ²
Odpornost na pretrganje	± 25 %
Toplotna odpornost	-40 °C do +70 °C max.
Temperatura zunanjega zraka	+5 °C do +40 °C max.
Temperatura podlage	+5 °C do +40 °C max., min. 3 °C nad temperatura rosišča
Hitrost strjevanja	~ 3,0 mm/24 hodin (23 °C/50 % r.v.v.)
Čas do nastanka plasti	~ 10 min. (23 °C/50 % r.v.v.)
Skladiščenje	12 mesecev v suhem prostoru, pri temperaturi +5 °C do +25 °C
Volumen kartuše	290 ml
Masa	0,372 g/kos



INDEKS SPREMEMBA	DATUM	PODBIS		
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.
DIM.-POLIZD.				
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE
PREIZK.				
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.
NAZIV	Sika lepilo in prozorna tesnilna masa		Št. strani	SCH-SIKAFLEX CC Str. 

Kreirano: 21.04.2026 02:28:43

Tehnične spremembe pridržane