

TEHNIČNI LIST

TPO/FPO PLASTIFICIRANA PLOČEVINA

BAU S-FPO VBL-C14 SS

Bauder plastificirana pločevina s površinsko obdelavo BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je pocinkana in sintetično predhodno barvana jeklena pločevina in je dodatek v okviru enoslojnih sistemov BauderTHERMOPLAN.

Plastificirana pločevina BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je vroče pocinkana jeklena pločevina, enostransko laminirana z 0,8 mm debelo plastjo BauderTHERMOPLAN TPO/FPO, ki je namenjena za izdelavo oblog in detajlov.



SS Material : Pocinkano – Natur
PVC folija: Siva mišje – RAL 7001

Tehnični parametri

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimenzije | 1 x 30 m |
| Debelina jeklene pločevine | 0,60 mm |
| Debelina plastične prevleke | 0,80 mm |
| Cinkova prevleka | 275 g/m ² |
| Zgornja plast | plastificiran TPO/FPO, siva mišje podobna RAL 7001 |
| Spodnja plast | lakirana |
| Masa na enoto površine | 5,0 kg/m ² |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------|------|
| INDEKS | | DATUM | PODBIS | KJG QUALITY | BAUDER | Scan code for 3D model | |
| SPREMEMBA | | | | | | | |
| OZN. MAT. | | R.O. | | MASA kg | | MER. | |
| DIM.-POLIZD. | | | | | | | |
| POM. OPR. | | | | STN | | RAZVRS.ŠT. | |
| SEST. | Ing. Kluska M. | | | OP. | | ŠT.POZICIJE | |
| PREIZK. | | | | | | | |
| TEHNOL. | TEHNOL. | | | STARA SK. | | ŠT.SK. | |
| NAZIV | TPO/FPO plastificirana pločevina | | | Št. strani | BAU S-FPO VBL-C14 SS | | Str. |

Kreirano: 06.06.2026 18:18:29

Tehnične spremembe pridržane