

TECHNICKÝ LIST

ENKE ENKOPUR PFLEXFLIESS 3 m

Enkopur je jednozložková polyuretánová vrstva na báze osvedčených PUR – prepolyméry, ktorá je odolná proti poveternostným vplyvom. Chemické zloženie je na báze tekutej polyuretánovej živice.

Enkopur SA V ŽIADNOM PRÍPADE NESMIE riediť vodou!!!

Tekutá fólia ENKOPUR s vložkou s polyesterovej rohože (Polyflexvlies – tiež v ponuke) sa po nanosení zmení na elastickú membránu podobnú gume. Táto "vrstva" je odolná atmosferickým podmienkam.

Enkopur používame ako hydroizolačnú vrstvu bez škár. Utesňuje všetky typy problematických miest a strešných prienikov.


DLHODOBÁ OCHRANA POVRCHOV pred vlhkosťou, na druhej strane vytvorí povlak s dokonalou paropriepustnosťou (nezadržiava vo vnútri vlhkosť!!! – stavebné podklady môžu časom prirodzene vyschnúť).

Enkopur je bezšvový, vysoko elastický, paropriepustný a poveternostným vplyvom odolný utesňovací utesňovací systém, ktorý je v spojení s polyesterovou rohožou Enke-Polyflexvlies dlhodobo osvedčeným osvedčeným systémom pre utesnenie striech, napojení a prienikov. Vhodný je nielen pre staré, zvetrané, asfaltové strešné plochy, ale tiež pre fóliové a kovové strechy, najmä tiež v oblastiach, kde sa môže vyskytnúť dlhodobá stojatá voda, napr. v strešných žľaboch alebo oblastiach výmeny vody.

Polyesterová rohož **Enke-Polyflexvlies** je termicky viazaná rohož s hmotnosťou 110g / m² bielej farby. Veľmi dobrá nasiakavosť a schopnosť prispôbiť sa nerovnosti podložia.

Rohož Enke-Polyflexvlies sa používa v hydroizolačných systémoch Enke spolu s tekutými fóliami Enkryl, Enkopur, Enkepren ako vložka, ktorá zlepšuje mechanické vlastnosti systémov.

POUŽITIE:



Technické parametre – Enkopur

Zloženie	polyuretánová živica
Farebnosť	šedá
Pracovná teplota	+ 5 °C až + 30 °C
Vytvrdnutie	3 – 4 dni pri teplote min. 10 °C
Spotreba	min. 3 kg / m ²
Hmotnosť	4 kg

Technické parametre – Polyflexvlies

Zloženie	polyester – ihlanový
Farebnosť	biela
Plošná hmotnosť	110 g / m ²
Pozdĺžna pevnosť v ťahu	> 25 daN / 10 cm
Priečna pevnosť v ťahu	> 26 daN / 10 cm
Rozmer	30 cm x 3 m

SCH-ENKE ENKO.PF



Enkopur : Polyuretánová živica – Šedá
Polyflexvlies: Polyester – Biela

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIŠ		
ZN. MAT.					
ROZM.-POLOT					
POM. ZAR.				STN.	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV		Enke Enkopur Pflexvlies 3 m		SCH-ENKE ENKO.PF	
				Počet listov	List

Vytvorené: 19.04.2026 19:38:20

Technické zmeny vyhradené