

TECHNICKÝ LIST


ŠPECIÁLNY KLAMPIARSKY TMEL

390 SPENGLER je bezsilikónový spojovací tmel na báze syntetického kaučuku. Všestranný a kompatibilný dokonca aj s meďou a asfaltom (bitumen). Spengler drží na väčšine povrchov, dokonca aj na vlhkom a mierne mastnom povrchu. Má veľmi dobrú odolnosť proti plesniam. 390 SPENGLER je ideálny na strešné a stenové plochy. Prilne na takmer akýkoľvek povrch aj bez základného náteru (priméru), ako napr. sklo, drevo, betón, kov a väčšina plastov.

OBMEDZENIA:

Môže byť natretý štandardnými farbami a lakmi. Nátery na báze rozpúšťadiel môžu mať spomalené zasychanie. Vyžadujú sa predbežné testy.

POUŽITIE:



| Technické parametre | |
|------------------------------|---|
| Zloženie | bezsilikónový spojovací tmel na báze syntetického kaučuku |
| Farebnosť | transparent |
| Tepłota spracovania | +5 °C až +35 °C |
| Vytvrdenutie | 24 hod. – 1 mm (pri +23 °C / 50 % RLF) |
| Tepelná odolnosť | -25 °C až +100 °C |
| Tvrdosť podľa Shorea | 25 ± 5 |
| Objemové zmrštenie (strata) | cca 20 % |
| Celková prípustná deformácia | max. 25 % |
| Vytvorenie povrchovej vrstvy | cca 15 – 20 min. (pri + 23 °C / 50 % RLF) |
| Modul 100% | cca 0,5 N/mm ² |
| Skladovateľnosť | 24 mesiacov v chladnejších a suchých priestoroch |
| Objem kartuše | 310 ml |
| Hmotnosť | 0,347 kg/ks |

SCH-SPENGLER 390



| | | | | | |
|-----------|----------------------------|-------|--------|--------------|-----------------------|
| INDEX | ZMENA | DATUM | PODPIŠ | | |
| ZN. MAT. | ROZM.-POLOT | | T.O. | | |
| POM. ZAR. | VYPR. Ing. Kluska M. | | | STN | TR.Č. |
| PRESK. | TECHNOL. | | | POZN. | Č.POZÍCIE |
| NÁZOV | Špeciálny klampiarsky tmel | | | STARÝ V. | Č.V. |
| | | | | Počet listov | SCH-SPENGLER 390 List |

Vytvorené: 08.06.2026 05:13:44

Technické zmeny vyhradené