

## TECHNICKÝ LIST

# HIGH TACK 290 ml BIELE LEPIDLO

Moderné jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou príľnavosťou až 500 kg/m<sup>2</sup>. Špeciálne vyvinuté na lepenie bez nutnosti fixovania spojov (drží okamžite). Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára vysoko pevný, elastický spoj.

### POUŽITIE:

- lepenie konštrukčných vodotesných spojov v stavebnom a strojárskom priemysle
- lepenie v interiéroch i exteriéroch budov
- lepenie konštrukčných dielov automobilov, autobusov, karavanov, osobných vagónov, lepenie dielov karosérií – kov na kov (pohlcuje vibrácie)
- lepenie antikorozívnej ocele, hliníka, medi, olova, skla, PS, PUR, PVC a niektorých druhov plastov, betónu, keramických dlaždíc, smaltu, zrkadiel, dreva, tehál, sadrokartónu a pod.
- lepenie schodníc, parapetov, podlahových líšt, obkladových prvkov a pod.

### VLASTNOSTI:

- okamžitá príľnavosť až 500 kg/m<sup>2</sup>
- vysoká konečná pevnosť 22 kg/cm<sup>2</sup> (220 000 kg/m<sup>2</sup>)
- vysokomodulový
- rýchlo vytvrdzuje, bez zápachu
- vysoká príľnavosť k podkladu – i na matné vlhké podklady
- trvalo pružné, odolné voči vlhku a vode (vodotesný spoj), poveternostným vplyvom
- bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónu
- po vytvrdnutí zatierateľný vhodnými disperznými farbami (okrem alkydových živíc)
- lepené predmety nie je potrebné fixovať, spoje „držia“ bez použitia svoriek a podoprenia

Technické parametre	
Zloženie	jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru
Farebnosť	biela
Aplikačná teplota	+5 °C až +40 °C
Vytvrdnutie	24 hod. ~ 2 – 3 mm (pri +23 °C / 50 % RLF)
Tepelná odolnosť	-40 °C až +90 °C
Tvrdosť podľa Shorea	55 ± 3
Dilatačná schopnosť	± 25 %
Vytvorenie povrchovej vrstvy	~ 10 – 15 min. (pri + 23 °C / 50 % RLF)
Modul 100%	cca 1,39 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Pevnosť v ťahu	2,20 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Skladovateľnosť	18 mesiacov (pri +5 °C až +25 °C)
Objem kartuše	290 ml
Hmotnosť	0,347 kg/ks

# SCH-MAMUT GLUE GOLD



INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY ©	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg	MER.
ROZM.-POLOT					
POM. ZAR.				STN	TR.Č.
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV	HIGH TACK 290 ml biele lepidlo			Počet listov	SCH-MAMUT GLUE GOLD List

Vytvorené: 23.04.2026 07:03:49

Technické zmeny vyhradené