

TECHNICKÝ LIST

# NOVAPUR PIŠTOLOVÁ PENA 750 ml NÍZKOROZŤAŽNÁ

## SCH-NOVAPUR 750ML

**POUŽITIE:**



- pre profesionálov
- stavebné a konštrukčné škáry
- spájanie stavebných dielcov a materiálov
- tepelná a zvuková izolácia

**VLASTNOSTI:**

- výborná príľnavosť na rôzne podklady
- veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- odoláva vode, hmyzu a starnutiu
- tepelná odolnosť od -40 °C do +90 °C, krátkodobo do +130 °C
- nie je odolná voči priamemu UV-žiareniu



Technické parametre	
Zloženie	bezsilikónový spojovací tmel na báze syntetického kaučuku
Farebnosť	svetlo žltá
Doba lepiivosti	≤ 10 min.
Možnosť rezania	≤ 40 min. (23 °C)
Kompletné vytuhnutie	24 hod.
Rozmerová stabilita	≤ 5%
Trieda horľavosti	B3/F
Aplikačná teplota	+5 °C až +30 °C
Tepelná odolnosť	-60 °C až +100 °C
Skladovateľnosť	12 mesiacov (pri +5 °C až +30 °C)
Objem	750 ml
Hmotnosť	0,920 kg/ks

INDEX	ZMENA	DATA	PODPIŠ		
ZN. MAT.			T.O.		HMOTNOSŤ kg
ROZM.-POLOT					
POM. ZAR.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV	Novapur pištolová pena 750 ml nízkorozťažná			Počet listov	SCH-NOVAPUR 750ML List 

Vytvorené: 22.04.2026 13:39:11

Technické zmeny vyhradené