

TECHNICKÝ LIST

SIKA STAVEBNÉ ELASTICKÉ LEPIDLO

SCH-SIKABOND T2

SikaBond® T-2 je 1-komponentné, vysoko pevnostné lepidlo s vysokou zaťažiteľnosťou, bez obsahu rozpúšťadiel.

POUŽITIE:

SikaBond® T-2 je vyvinuté na aplikáciu v interiéri aj exteriéri, napr. na lepenie okenných parapetov, prahov, schodiskových stupníc, parkiet a podlahových líšt, ochranných líšt, vývesných tabúl, prefabrikovaných prvkov a pod.



SikaBond® T-2 má prídržnosť k betónu, tehle, kameňu, dlažbe, keramike, drevu, hliníku, oceli, omietke, tvrdnému PVC, uhlíkovým prvkom a PU.

VLASTNOSTI:

- vynikajúca počiatočná prídržnosť
- upevnenie bez pásov, klincov a skrutiek
- dobrá prídržnosť k mnohým podkladom
- vysoká zaťažiteľnosť
- zabraňuje galvanickej korózii
- rýchle vytvrdzovanie
- elastické, hlučtmiace vlastnosti
- odolný proti vibráciám a nárazom
- vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
- lepidlo je možné brúsiť
- veľmi nízke emisie



Technické parametre	
Zloženie	i-Cure polyuretánová technológia
Farebnosť	biela
Tvrdosť Shore A	~ 55 (po 28. dňoch)
Pevnosť v ťahu	~ 2.5 N/mm ²
Pevnosť v šmyku	~ 2,0 N/mm ² , 1 mm hrúbka lepidla
Tepelná odolnosť	-40 °C až +90 °C
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C až +35 °C, min. 3 °C nad rosným bodom
Teplota podkladu	+5 °C až +40 °C
Rýchlosť vytvrdzovania	~ 3,5 mm/24 hodín (23 °C/50 % r.v.v.)
Čas tvorby kože	~ 40 min. (23 °C/50 % r.v.v.)
Skladovateľnosť	12 mesiacov v suchých tmavých priestoroch, pri teplote +5 °C až +25 °C
Objem kartuše	300 ml
Hmotnosť	0,423 g/ks

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIŠ		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT		T.O.		
POM. ZAR.	VYPR. Ing. Kluska M.			STN	TR.Č.
PRESK.	TECHNOL.			POZN.	Č.POZÍCIE
TECHNOL.	NÁZOV			STARÝ V.	Č.V.
Sika stavebné elastické lepidlo				Počet listov	SCH-SIKABOND T2 List 

Vytvorené: 06.06.2026 17:08:47

Technické zmeny vyhradené