

TECHNICKÝ LIST

SIKA ELASTICKÝ TMEL

Sikaflex®-11 FC+ je 1-komponentný elastický tmel do škár a mnohoúčelové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel s nestekajúcou konzistenciou.

POUŽITIE:

- na tmelenie škár na vertikálnych a horizontálnych konštrukciách, ako zvuková izolácia prestupov medzi betónom a prírubou, na styky medzi konštrukciami, lepenie zvarov, tmelenie kovových a drevených konštrukcií a na tmelenie pri klimatizáciách
- ako mnohoúčelové lepidlo do interiéru aj exteriéru, na lepenie okenných parapetov, prahov, schodiskových stupňov, obkladových dosák a prefabrikovaných prvkov

VLASTNOSTI:

- bez silikónu
- veľmi dobrá priľnavosť k väčšine stavebných materiálov
- nie je potrebné zalievať lepené časti
- dobrá mechanická odolnosť
- dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
- absorbuje nárazy a vibrácie
- veľmi nízke emisie

Technické parametre

Zloženie	i-Cure polyuretánová technológia
Tvrdosť Shore A	~ 37 (po 28. dňoch)
Pevnosť v ťahu	~ 1,5 N/mm ²
Odolnosť voči trhaniu	~ 8,0 N/mm
Tepelná odolnosť	-40 °C až +80 °C
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C až +40 °C, min. 3 °C nad rosným bodom
Teplota podkladu	+5 °C až +40 °C
Rýchlosť vytvrdzovania	3,5 mm/24 hodín (23 °C/50 % r.v.v.)
Čas tvorby kože	~ 70 min. (23 °C/50 % r.v.v.)
Skladovateľnosť	15 mesiacov v suchých tmavých priestoroch, pri teplote +5 °C až +25 °C
Objem	600 ml
Hmotnosť	0,765 kg/ks

SCH-SIKAFLEX 11FC+



PS Prachovo šedá

INDEX	ZMENA	DATA	PODPIS			
ZN. MAT.						T.O.
ROZM.-POLOT						
POM. ZAR.					STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.						
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV	Sika elastický tmel				Počet listov	SCH-SIKAFLEX 11FC+ List

Vytvorené: 06.06.2026 17:08:44

Technické zmeny vyhradené

