

## TECHNICKÝ LIST

# SIKA BITUMENOVÝ TESNIACI ŠEDÝ PÁS

# SCH-SIKAMULTISEAL

Sika® MultiSeal je samolepiaca, kaučukom modifikovaná bitúmenová tesniaca páska, na hornej strane laminovaná hliníkovou fóliou.

### POUŽITIE:

- na tesnenie, izolovanie a opravy proti prieniku vlhkosti a lepenie stykov na strechách, oplechovaní, trhlín, bitúmenových a iných strešných pásov

### VLASTNOSTI:

- veľmi jednoduché zabudovanie
- veľmi ekonomické
- dobrá príľnavosť na mnohých podkladoch
- odolné voči poveternostným vplyvom
- samolepiace
- UV odolné
- odolné voči bitúmenom
- pretierateľné
- môže byť spracovávané aj pri nízkych teplotách



**PS** Prachovo šedá

Technické parametre	
Zloženie	Bitúmenová páska modifikovaná kaučukom
Rozmer	100 mm x 3 m 200 mm x 3 m
Hrúbka	~ 1,2 mm (vrátane hliníkovej fólie ~ 0,05 mm)
Farebnosť	horná strana: hliníková fólia, matne šedá spodná strana: samolepiaca čierna bitúmenová páska chránená filmom
Trieda odolnosti voči ohňu	B2 podľa DIN 4102
Pevnosť v ťahu	pozdĺžne ~ 3,6 N/mm <sup>2</sup> , priečne ~ 3,5 N/mm <sup>2</sup>
Prieťažnosť pri pretrhnutí	25 – 50 %
Tepelná odolnosť	-20 °C až +70 °C
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C až +40 °C (pod +10 °C počas aplikácie nahriať pásku a podklad)
Teplota podkladu	+5 °C až +40 °C (pod +10 °C počas aplikácie nahriať pásku a podklad)
Skladovateľnosť	72 mesiacov v suchých tmavých priestoroch, pri teplote +5 °C až +25 °C

INDEX	ZMENA	DATEM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY ©	
ZN. MAT.			T.O.		
ROZM.-POLOT					
POM. ZAR.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV	Sika bitumenový tesniaci šedý pás			SCH-SIKAMULTISEAL List	
				Počet listov	

Vytvorené: 06.06.2026 17:08:10

Technické zmeny vyhradené