

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÝ VRCHNÝ PÁS PRÍRODNÁ BRIDLICA

BAU S-EP 4 AF

Oblasť použitia na vrchnú vrstvu vo viacvrstvovom hydroizolačnom systéme plochej strechy.

Elastomérom (SBS) modifikovaný nataviteľný asfaltový pás.



1 ks rolka = 8 m²

Technické parametre

Spracovanie	natavením
Vrchná vrstva	prírodná bridlica
Spodná vrstva	spáliteľná fólia
Nosná vložka typ	polyesterové rúno 160 g/m ²
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -20 °C
Odolnosť pri zvýšenej teplote	≥ +100 °C

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.							
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.	
NÁZOV	Asfaltový vrchný pás prírodná bridlica			Počet listov	BAU S-EP 4 AF		List

Vytvorené: 04.06.2026 16:09:21

Technické zmeny vyhradené