

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÝ SPODNÝ PÁS MINERÁLNY POSYP

BAU S-PYE PV 200 S4 M

Oblasť použitia na spodnú vrstvu vo viacvrstvovom hydroizolačnom systéme plochej strechy.

Elastomérom (SBS) modifikovaný nataviteľný asfaltový pás.



1 ks rolka = 10 m²

Technické parametre

Spracovanie	natavením
Vrchná vrstva	jemný posyp
Spodná vrstva	spáliteľná fólia
Nosná vložka typ	polyesterové rúno 250 g/m ²
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -25 °C
Odolnosť pri zvýšenej teplote	≥ +100 °C

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.	TECHNOL.						
NÁZOV	Asfaltový spodný pás minerálny posyp			Počet listov	BAU S-PYE PV 200 S4 M List		

Vytvorené: 06.06.2026 18:43:41

Technické zmeny vyhradené