

Colorcoat® SDP 35 - RWG

Robustno predobdelano jeklo za meteorne sisteme

Colorcoat® SDP 35 – RWG je dvostransko predobdelan izdelek iz jekla, ki je primeren za meteorne sisteme, žlebove in s tem povezane pripomočke.

- Teksturiran 35 mikronski premaz za večjo robustnost.
- Galvaniziran substrat, izdelan iz Z275g/m² ali ekvivalentom EN 10346 : 2015 s kovinskim cinkovim premazom, nudi izjemno dobro zaščito pred korozijo.
- Na razpolago v dimenzijskih razredih DX52, DX53, DX54 in DX56 do EN 10346 : 2015.
- Na razpolago v širokem naboru izjemno obstojnih barv.

Zagotovilo blagovne znamke Colorcoat®

Blagovna znamka Colorcoat® je prepoznaven znak kakovosti in izkušenj družbe Tata Steel. S skoraj petimi desetletji inovacij, natančnih postopkov testiranja in odličnosti pri izdelavi zagotavlja Colorcoat® širok nabor izdelkov iz predobdelanega jekla, ki so bili doslej uporabljeni v nešteto projektih po vsem svetu.

Rešitve po meri

Za poljubne prirejene zahteve lahko MyriaPlus® izpolni vaše potrebe s krajšimi roki dobave, fleksibilnostjo glede količine in nadaljnjo obdelavo.



Colorcoat® SDP 35 - RWG

Učinkovitost izdelka

Colorcoat® SDP 35 - RWG je skrbno izdelan v nadzorovanem postopku, da zagotavlja dosledno kakovost. Colorcoat® SDP 35 - RWG je primeren za žlebove, sifone, konzole in globokovlečne pripomočke.

Colorcoat® SDP 35 - RWG je na razpolago v različnih teksturah in s povečano fleksibilnostjo. Na voljo sta dvostranska in mat različica.

Tata Steel nudi nabor izdelkov Colorcoat®, primernih za različna okolja in vrste uporabe.

Garancijsko obdobje

Na razpolago je garancija proti perforaciji, ki je veljavna do 10 let. Glejte ustrezne pogoje poslovanja. Najmanjša teža cinka je 275g/m² ali njegov ekvivalent. Dejansko trajanje garancije je odvisno od okolja in geografske lokacije.

Testiranje izdelka

Za zagotavljanje integritete izdelkov Colorcoat® družba Tata Steel uporablja laboratorijske teste za merjenje odpornosti proti koroziji, svetlobi, kemikalijam in abraziji. Vsa testiranja izdelkov so izvedena v akreditiranih laboratorijih po mednarodnih standardih.

Tipične lastnosti

Colorcoat® SDP 35 - RWG			Standard testa
Nominalna debelina organskega premaza	µm	35	EN 13523 - 1
Odsevni sijaj (60°)	%	25 - 45	EN 13523 - 2
Odpornost proti praskam	g	> 2500	EN 13523 - 12
Odpornost proti praskam: (Taber, 250 rev., 1 kg, CS10 kolesa)	mg	< 30	EN 13523 - 16
Fleksibilnost: Najmanjši radij upogiba	T	0T @ 16°C	EN 13523 - 7
Odpornost na hitre deformacije	J	16	EN 13523 - 5
Adhezija	T	0T	EN 13523 - 7
Odpornost proti koroziji: Slano razpršilo	ur	500	EN 13523 - 8
Vlažnost	ur	1000	EN 13523 - 26
Kategorija odpornosti proti koroziji		RC4	EN 10169 : 2010
Kategorija odpornosti proti UV		Ruv3	EN 10169 : 2010
Klasifikacija reaktivnosti na ogenj		A1	EN 13501 - 1

Splošne opombe

- Številke, ki jih vsebuje ta tabela, so tipične lastnosti in ne predstavljajo specifikacij. Glede podrobnosti metod testiranja glejte www.colorcoat-online.com
- Za izpolnjevanje odpornosti proti koroziji, mora biti teža cinka Z275g/m² ali njegov ekvivalent, da je veljavna garancija za odpornost proti koroziji.

Kontaktne podatki

www.colorcoat-online.com

Blagovne znamke družbe Tata Steel UK Limited

Colorcoat in MyriaPlus sta registrirani blagovni znamki družbe Tata Steel UK Limited.

Kljub skrbni pripravi pri natančnosti vsebine te publikacije, družba Tata Steel Europe Limited in njena hčerinska podjetja (vključno z družbo Tata Steel UK Limited), ne prevzemajo odgovornosti ali obveznosti za napake ali informacije, ki bi se lahko smatrale kot zavajajoče. Predlogi ali opisi glede končne uporabe izdelkov ali postopkov so zgolj informativne narave in družba Tata Steel Europe Limited in njena hčerinska podjetja glede tega ne sprejemajo nobene odgovornosti.

Pred uporabo izdelkov ali storitev, ki jih je dobavila ali proizvedla družba Tata Steel Europe Limited in njena hčerinska podjetja, se morajo stranke same prepričati, da jim izdelki ali storitve ustrezajo.

Copyright 2018 Tata Steel Europe Limited
Language Slovenian 1018

Tata Steel Europe Limited is registered under number 05957565 with registered office at 30 Millbank, London, SW1P 4WY.